Kixx Process

Технологическое масло

2, 4, 6, 8, 150, 220

ОПИСАНИЕ

Kixx Process является высоконасыщенным парафиновым технологическим маслом с естественным цветом и низким содержанием ароматических соединений. Современная технология гидроочистки обеспечивает высокую прозрачность и отсутствие запаха.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технологические масла Kixx Process обладают высокими и стабильными характеристиками:

- стойкость к окислению
- цветовая стабильность
- низкая испаряемость

ПРИМЕНЕНИЕ

Технологические масла Kixx Process используют как технологические добавки или как масла-наполнители в рецептурах резиновых смесей.

Цели использования:

- снизить время, необходимое для процесса смешивания
- снизить количество тепловой энергии, выделяемой в процессе смешения
- максимизировать диспергирование компонентов
- увеличить выход продукта
- снизить производственные издержки за счет наиболее полного обеспечения нужными физическими параметрами резиновых смесей

Технологические масла компании Kixx Process идеально подходят для изготовления широкого ассортимента готовой резиновой продукции:

- обувь
- жидкости для распыления в сельском хозяйстве
- мебельная политура
- текстильные изделия
- узоляция проводов и кабелей
- клей, уплотнители и покрытия
- полимерно-модифицированный асфальт
- асфальтовый наполнитель
- молдинги автомобиля
- детали, находящиеся под капотом автомобиля
- изоляционный материал
- гели
- жидкие диэлектрики
- промывочная жидкость
- теплоносители
- вспененные материалы
- бытовые товары
- кровельный материалы
- резиновые мембраны
- герметики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Цвет по шкале Сейболт	Температура потери текучести	Анилиновая точка	Содержание углеводородов			Температура вспышки
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C			°C	°C	% Парафиновые	% Нафтеновые	% Ароматические	°C
PO 2	0,835	7,2	2,2	98	30	-45	96,5	65,18	34,46	0,36	158
PO 4	0,831	19	4,1	120	30	-18	113,7	79,62	20,38	0	226
PO 6	0,839	31,1	5,8	129	30	-20	119,3	77,65	22,35	0	234
PO 8	0,845	49,4	7,9	129	30	-20	124,7	79,15	20,35	0	260
PO 150	0,855	28,6	5,2	110	30	-19	110,6	68,99	31,01	0	224
PO 220	0,856	43,3	5,8	112	30	-30	116,6	71,5	28,5	0	240

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.