



Kixx Geartec S GL-5 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло с улучшенными
низкотемпературными свойствами

ОПИСАНИЕ

Высококачественное трансмиссионное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости (VHVI), а также современного пакета присадок, обеспечивает надежную защиту высоконагруженных гипоидных главных передач и несинхронизированных механических коробок передач (по рекомендации производителя техники).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трансмиссии легковых, грузовых транспортных средств и специальной техники.
- Дифференциалы, конечные передачи, коробки отбора мощности, планетарные передачи.
- Несинхронизированные механические коробки передач (по рекомендации производителя техники).
- Ведущие мосты, гипоидные передачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

API GL-5, MIL-L-2105D

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный ресурс масла

Использование полимерных загустителей последнего поколения, входящих в состав трансмиссионного масла, обеспечивает его увеличенный срок службы. Улучшенные характеристики масла (по сравнению с продуктом предыдущего поколения) позволяют реже производить его замену, соответственно, сокращаются простои оборудования и затраты на проведение технического обслуживания.

Отличная защита шестерен и подшипников

Современный пакет присадок обеспечивает надежную защиту шестерен от износа и задигов, даже в условиях сильных нагрузок и высоких температур. Улучшенные трибологические свойства масла (по сравнению с продуктом предыдущего поколения) снижают износ деталей трансмиссии и повышают надежность эксплуатации техники.

Превосходные характеристики при холодном пуске и экономия топлива

Высококачественные синтетические базовые масла (VHVI), входящие в состав **Kixx Geartec S GL-5 75W-90**, обладают высоким индексом вязкости, обеспечивают минимальную вязкость масла при низкой температуре и достаточную масляную пленку при высокой температуре. Оптимизированный состав масла способствует снижению трения в узлах трансмиссии, тем самым снижая расход топлива.

Отличная совместимость масла с материалами уплотнений

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	75W-90
Плотность, кг/л при 15 °C	0,856
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	97,3
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	16,2
Индекс вязкости, не менее	175
Температура застывания, °C, не выше	-45
Температура вспышки, СОС, °C, не менее	200
Вязкость по Брукфильду, сПз при -26 °C	≤ 28 000
Вязкость по Брукфильду, сПз при -40 °C	< 130 000
Испытание на ЧШМТ, диаметр пятна износа, при 40 кгс, мм	0,8

